

ACRIFIX Serie 0005

Isolante fissativo acrilico all'acqua.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Isolante fissativo all'acqua costituito da un legante acrilico. Penetra in profondità nel muro, consolidando e fissando la superficie, diminuendone sensibilmente l'assorbimento ed è di facile applicazione sia a pennello che a rullo o a spruzzo.

Le principali caratteristiche sono le seguenti:

Buon potere isolante	Migliora la consistenza meccanica del supporto murale
Buon potere consolidante	Resistente all'alcalinità del supporto
Buona elasticità	

CAMPI DI IMPIEGO

È particolarmente indicato come isolante fissativo per pareti interne di case e fabbricati civili e industriali. Adatto per la preparazione di superfici interne in muratura con intonaco civile (tradizionale e premiscelato) che devono successivamente essere tinteggiate con idropitture o smalti murali. Ideale anche per fibrocemento.

Supporti idonei

Intonaco civile

PREPARAZIONE SUPPORTI

Il supporto, per essere verniciato, deve essere sano, asciutto, pulito, coeso e stagionato, esente da macchie di umidità, tracce di grasso, sporco, ecc.

STAGIONATURA DEI SUPPORTI IN MURATURA

Il tempo di stagionatura del supporto varia in funzione del tipo di materiale utilizzato per la preparazione dello stesso. Tale intervallo è necessario affinché i supporti raggiungano un adeguato grado di carbonatazione.

La stagionatura dei supporti per interno (tra cui intonaci a base calce, cementizi, premiscelati, civili e rasanti per restauro) è di circa 30 GIORNI, mentre i supporti per esterno (calcestruzzo, fibrocemento e pannelli precompressi) richiedono una stagionatura minima di 90 GIORNI.

Supporto INTERNO nuovo:

- Con una spazzola morbida asportare il pulviscolo e i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti, poi livellare le imperfezioni con stucco in pasta VELOSTUC o stucco in polvere LEONSTUK. Quando il supporto sarà perfettamente asciutto, è necessario carteggiare ed isolare tutta la superficie con uno strato di ACRIFIX Serie 0005. A superficie asciutta applicare due strati di idropittura per interni o smalto ad acqua.

Supporto INTERNO già tinteggiato:

- Nel caso in cui la pittura preesistente sia ben ancorata e non sfarinante, è consigliabile isolare il supporto con uno strato di ACRIFIX Serie 0005. A superficie asciutta applicare due strati di idropittura per interni o smalto ad acqua.
- Nel caso in cui la pittura preesistente non sia ben ancorata o sia sfarinante, asportare le parti non coese mediante raschiatura o carteggiatura, stuccare le imperfezioni con stucco in pasta VELOSTUC o stucco in polvere LEONSTUK, poi carteggiare. Ad essiccazione avvenuta, è necessario carteggiare ed isolare con uno strato di ACRIFIX Serie 0005. A superficie asciutta applicare due strati di idropittura per interni o smalto ad acqua.

Supporto invaso da alghe, muffe e inestetiche macchie scure

- Trattare la superficie con uno strato di RISANANTE K28 Serie 0885 (soluzione risanante per superfici sporche e contaminate); attendere almeno 24 ore e poi asportare meccanicamente le macchie nere, quindi attenersi alle disposizioni sopra descritte prima di procedere con l'applicazione dell'idropittura.

PARAMETRI APPLICATIVI

Diluizione	Diluire 1 parte di prodotto con da 1 a 5 parti di acqua di rete, a seconda del grado di assorbimento del supporto
Applicazione	Pennello, rullo
N. strati	1
Resa indicativa *	30 m ² /Kg – 31 m ² /l (per strato allo spessore di 12 micron)
Consumo medio teorico *	35 g/ m ²
Essiccazione	Ad aria a t.a. di 20°C
Intervallo di sovraverniciatura	4-6 ore (a seconda del grado di assorbimento del supporto)
Essiccazione in profondità	12-24 ore allo spessore indicato per mano
Spessore secco ottenuto per strato	12 micron

CONDIZIONI AMBIENTALI

Temperatura di applicazione	Umidità relativa
Supporto: 5°- 35°C	Max. 60%
Ambiente: Min. 5°C - Max. 35°C	

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

- Applicare il prodotto ad una temperatura non inferiore a +5° e superiore a +35°C.
- Per la diluizione utilizzare acqua di rete onde evitare problemi di formazione di muffe.
- Il prodotto, una volta essiccato, non deve presentarsi lucido sulla parete: ciò causerebbe una scarsa aderenza della pittura di finitura. E' consigliabile quindi fare una prova su un metro quadro prima di iniziare il lavoro.

DATI TECNICI DI FORNITURA

	Prodotto serie	Metodo di prova
Composizione	Acrilico in dispersione acquosa	
Colore	Trasparente lattiginoso	
Viscosità	Da 13 a 16 secondi Tazza Ford 4	ISCOL01
Peso Specifico	Da 1,01 a 1,05 g/ml	ISCOL02

Residuo secco	% in peso 39 ± 2%
	% in volume 37 ± 2%
C.O.V.	g/l 22
S.O.V.	% in peso 2

CLASSIFICAZIONE

Classificazione secondo Direttiva 2004/42/CE - Dlgs 161/06

Cat. h-BA) Primer fissativi. VALORE LIMITE UE 30 g/l (2010) - CONTENUTO 22 g/l.

Confezione	Trasparente
20 l	✓
5 l	✓
1 l	✓

STABILITÀ A MAGAZZINO - CONSERVAZIONE

Un anno in contenitori originali sigillati.

Conservare ad una temperatura superiore a 5° e inferiore a 35° C. Teme il gelo.

CONFEZIONI DISPONIBILI

20 l - 5 l - 1 l

SPECIFICHE DI CAPITOLATO

Isolante fissativo all'acqua costituito da un legante acrilico. Penetra in profondità nel muro, consolidando e fissando la superficie, diminuendone sensibilmente l'assorbimento ed è di facile applicazione sia a pennello che a rullo o a spruzzo.

ETICHETTATURA SANITARIA

Il prodotto non è considerato pericoloso in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP).

Contiene: Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no.220-239-6] (3:1): Può provocare una reazione allergica. 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.

NOTE

- (*) Resa: le rese, che si intendono per strato, sono indicate per supporti lisci e sono solo orientative; controllare sempre con congrua prova pratica.
- I dati riportati nella presente Scheda Tecnica sono stati ottenuti utilizzando unicamente materiali di produzione Franchi&Kim applicati in conformità alle specifiche descritte. L'utilizzo improprio di materiali diversi da quelli indicati (prodotti vernicianti, acqua di rete per la diluizione) e/o non prodotti da Franchi&Kim, può quindi compromettere le caratteristiche applicative, le prestazioni e la polimerizzazione finale del prodotto.
- Tutti i tempi indicati in applicazione si intendono riferiti a una temperatura di circa 20°C salvo quando diversamente indicato.
- "Ai sensi del Dlgs n. 161/06 - Direttiva 2004/42/CE - i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Franchi&Kim SpA".

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del nostro stretto controllo; non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità dei prodotti per l'uso specifico che si prefigge e di eseguire il lavoro con professionalità. Per ulteriori informazioni in merito al metodo di applicazione e alle condizioni di utilizzo, contattare il nostro servizio di assistenza tecnica. Il presente documento sostituisce tutte le precedenti versioni.

E' consigliato consultare l'edizione aggiornata sul sito www.franchi-kim.it.

SEDE LEGALE: Via Matteotti, 160 - 25014 CASTENEDOLO - BRESCIA - ITALY

Tel. +39 030 213555 - Fax +39 030 2731664

info@franchi-kim.it - www.franchi-kim.it - www.inshopfactory.it